

SUPRIME - AK

ANTI GRAFFITI UNIVERSEEL

PRODUKTINFORMATIE

Suprime-AK is een universeel anti klad middel, op basis van in de vrije natuur voorkomende grondstoffen. Het produkt is geëmulgeerd in water en volledig milieuvriendelijk.

Suprime-AK is ontwikkeld om metselwerk, beton, stucwerk en natuursteen te voorzien van een nauwelijks zichtbare anti klad laag, welke aanhechting van bekladdingen en posters sterk vermindert. Zelfs aluminium rolluiken al dan niet gecoat, kunnen met **Suprime-AK** tegen bekladdingen beschermd worden.

EIGENSCHAPPEN

Een met **Suprime-AK** behandelde ondergrond heeft sterke vocht werende eigenschappen. Door de snelle droging zal het produkt binnen 4 uur na aanbrengen, verf afstotende eigenschappen opbouwen.

Anders dan vele andere produkten die voor dit doel reeds in de handel gebracht zijn vormt **Suprime-AK** geen hinderlijke glimmende film laag, maar zorgt door zijn zeer geraffineerde samenstelling voor een verf-afstotende film rondom ie-

der korreltje zand en cement wat in de gevel verwerkt zit. De ondergrond behoudt hierbij zijn volledig ademend vermogen. In tegenstelling tot vrijwel alle andere produkten blijft zelfs het winddrogend effect van de gevel voor een belangrijk deel intact.

Het verwijderen van opgebrachte bekladdingen kan zeer snel geschieden door middel van heet water onder een druk van 40 tot 150 bar. Afhankelijk van aard van de ondergrond en de voor de bekladding gebruikte verfsoort zal hierbij in enkele gevallen één van de strippers uit ons supraf pakket goede diensten kunnen bewijzen.

VERWERKING

De ondergrond moet winddroog en vrij zijn van alg, mos, vet, vuil en slemhuid.

Suprime-AK dient bij voorkeur te worden opgebracht door middel van airless apparatuur. Indien met kwast opgebracht, moet gezorgd worden voor voldoende opname.

Suprime-AK moet 2 maal worden opgebracht. Tussen de behandelingen in, laten drogen. **Suprime-AK** kan

op licht vochtige ondergrond worden toegepast. Niet poreuze ondergronden dun opbrengen en na droging uitwrijven.

Eventueel op glas gemorste **Suprime-AK** met heet water verwijderen.

VERBRUIK THEORETISCH

0,8 tot 3 m²/liter afhankelijk van de ondergrond.

Zoals beton: 3 m²/ltr.

Mergel: 0,8 m²/ltr.

Normale baksteen 2 m²/ltr.

VEILIGHEID

Suprime-AK is niet ontvlambaar en niet giftig.

OPSLAG

Cans 25 liter

Suprime-AK vorstvrij opslaan in gesloten verpakking. Indien ouder dan 3 maanden: schudden voor gebruik.

Verwerking: Binnen een jaar na aflevering.

UW DEALER

SUPERLOOK B.V.

**POSTBUS 8791
4820 BB BREDA**

**TEL. : (076) 587 4207
GSM : 06-55.327.598**